产品技术参数表

NOVO 30 HAP-HC+ black



件号: 906871 M 1:2

应用

Machinery	Vacuum cutting tables

订单信息

件号	906871
适合波状挡边	否
标准供货宽度	3500 mm / 137.8 in
可以纵拼	请垂询

NOVO 30 HAP-HC+ black

结构

上表面材料	NOVO聚酯毛毡
表面结构	平绒
涂层厚度	2.6 mm / 0.102 in
颜色	黑
传动面表面材料	NOVO聚酯毛毡
表面结构	平绒
涂层厚度	0.4 mm / 0.016 in
颜色	黑
强力层材料	Laterally stiff polyester fabric, joined on both sides to homogeneous fiber bundle of polyester
织物层数	NOVO
传动面编织方式	无胶粘剂

技术参数

总厚度	3 mm ± 0.2 0.118 in ± 0.008
重量	1.8 kg/m² ± 0.2 0.369 lbs/ft² ± 0.041
松弛k1%值（1%伸长率时的有效拉力），按照ISO 21181:2005确定	2.5 N/mm / 14.28 lbf/in
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1.5 %
驱动面对钢板的摩擦系数（按 ISO 21182 标准）	0.23
顶面对钢板的摩擦系数（按 ISO 21182 标准）	0.26
允许的工作温度	-10/120 °C, 短时 150 °C 14/248 °F, 短时 302 °F

NOVO 30 HAP-HC+ black

特性

横向刚性	横向灵活
可成槽	是
适合堆积	是
爬坡输送	否
适合刀口	否
阻燃	否
噪声发展	噪音特别低
涂层/织物特别耐切割	是
皮带支撑	托板（也可以是托辊）

静电特性

高导电加	皮带上表面和底面都导电，另外沿皮带厚度方向也导电。皮带的两面都必须满足HC特性，沿厚度方向的电阻率R(D) < 10⁹Ω。

后加工

皮带封边	否
适合波状挡边	否
顶面挡板/导条	否
底面导条	否

附注

▸ **High air permeability.**	
	只有经过技术澄清后才能用作输送带
耐化学腐蚀性	E

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下（23°C/70°F，相对湿度50%）根据DIN 50014/ISO
554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 8/26/2026 12:47:34 PM